

Denominazione: EoW RZC GC UP

Descrizione: Cariche EoW (MPS) a base di compositi-fibrorinforzati customizzabili per colorazione e/o granulometria caratterizzate secondo UNIPLAST 10667-13:2013 secondo prospetto 7 e prosepetto 4 presso laboratorio accreditato.

Consumo energetico specifico: 0,0961 kWh/kg



RZC GC UP	Metodo di prova	Unità di misura	risultato	Specifiche dello standard secondo prospetto 4
Parte organica	ISO 10667-13	%	59	30≤Organic part≤85
Filler (No Glass)	ISO 1172	%	1	1≤Filler≤5
Fibre di rinforzo	ISO 1172	%	40	15≤Glass content≤70
RZC GC UP	Metodo di prova	Unità di misura	risultato	Specifiche dello standard secondo prospetto 7
Umidità residua	ISO 10667-13 Appendice B	%	1	MAX 5%
Residuo in massa per calcinazione	ISO 1172	%	41	≥30
Granulometria	ISO 10667-13 Appendice A	mm	Table1	

Distribuzione dimensionale

